

CLARIANT

Lennuraja jäätörje kemikaali ohutuskaart vastavalt 2001/58/EC

Aine kood: SXR036784

Vers. 4-1 / EU

Viimati üle vaadatud 30.10.2003

1. Aine / preparaadi päritolu ja ettevõte Toote nimetus: SAFEWAY KA HOT RUNWAY DE-ICER Kasutusala: jäätörje teostamine pinnastele ja teedele Ettevõtte nimetus: CLARIANT GmbH 65926 Frankfurt Am Main Telefon: + 49 69 395 18000 Info aine koostise kohta: Tarbekemikaalide osakond Telefon: + 49(0)69-305-2092/15315/32251
2. Koostis Atsetaatide vesilahus
3. Ohud Märkimisväärsed ohud puuduvad
4. Esmaabi meetmed Ainega määratud/vettinud riietus koheselt kõrvaldada. Pärast sissehingamist minna värske õhu kätte, pöörduda arsti poole. Pärast kokkupuudet nahaga: koheselt maha pesta vee ja seebiga. Juhul, kui ainet läheb silma, loputada rohke veega ja pöörduda arsti poole. Aine allaneelamisel koheselt kutsuda arst
5. Tuleohutusmeetmed Aine pole süttiv Tulekahju puhul eraldub vingugaas (CO) Kasutada hingamismaski.
6. Ettevaatusabinõud/Tegutsemine õnnetuse korral Kanna vastavat kaitseriietust/tööriietust Taga piisav ventilatsioon Jälgi, et ainet ei satuks kraavidesse või veekogudesse Puhastamiseks loputada rohke veega.
7. Kasutamine ja ladustamine Erimeetmed pole vajalikud kui kasutatakse ja ladustatakse nagu on määratud. Ei tohi kasutada tsinkkonteinereid Ei tohi ladustada koos hapetega.

8. Meetmed/isikukaitse

Välgi aine sattumist silma ja nahale.

Ära hinga sisse aerosoole.

Hügieeninõuded: hoia aine eemal toiduainetest ja jookidest.

Täida tavalisi kemikaalikäitlemise ettevaatusabinõusid.

Hingamisteede kaitse:

Kasutada kaitsemaski juhul, kui ventilatsioon on ebapiisav või töötatakse pikaajaliselt.

Poolmask – DIN EN 140

Osakeste filter P vastavalt standardile DIN EN 143

Filtriaparaadi kasutus eeldab et keskkonna atmosfääris on vähemalt 17% hapnikku ning ei ületa maksimum gaasi kontsentratsiooni, tavaliselt 0,5 %.

Täiendavad juhised – EN 136/141/143/371/372 ning kohalikud seadused.

Käte kaitse: Pikaajalisel kasutamisel kasutada kaitsekindaid (isopreenkautšuk)

Miinimum aeg kinnaste kasutamisel: 480 min.

Kinnaste miinimum paksus: 0,7 mm

Lühiajalisel kasutusel: nitrilkummikindad

9. Füüsikalised-keemilised omadused

Vedel, värvitu, peaaegu lõhnatu, külmumistemperatuur: -35° C Meetod: ASTM D 1120

Keemistemperatuur: u. 116 ° C (1.013 mbar) Meetod: ASTM D 1120

10. Püsivus ja reaktsioonivõime

Normaaltingimustel püsiv

Kahjulikud lagunemissaadused kokkupuutel hapetega.

11. Mürgisus

Vältida sattumist nahale ja silma.

12. Keskkonnarisk

Biodegradatsioon: > 90 %

Mürgisus kaladele: LC50 > 1.000 mg/l

13. Jäätmekäitlus

Järgida kohalikku seadusandlust jäätmete käitlemise osas.

14. Veonõuded

Pole klassifitseeritud ohtliku veosena

15. Klassifitseerimine

Ei vaja ohumärgist vastavalt EU direktiividele